

LM 50 Litho HT

ОПИСАНИЕ

Устойчивая к размягчению, окислению, с антикоррозионными свойствами, водостойкая высокоэффективная литиево-комплексная универсальная смазка. Температурный диапазон применения от -30°C до $+160^{\circ}\text{C}$. Обеспечивает надежную защиту от износа, выдерживает высокие нагрузки давления. Соответствует немецкому промышленному стандарту DIN 51502 KP 2 P-30.

СВОЙСТВА

- Превосходно работает в широком интервале температур
- Высокая устойчивость к нагрузкам и давлениям
- устойчивость к старению
- отличная устойчивость к действию агрессивной окружающей среды
- устойчива к действию воды
- отлично подходит для центральной системы смазки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: синий	
Загуститель	: литиевый комплекс	
Температурный диапазон применения	: от -30°C - $+160^{\circ}\text{C}$ кратковременно $+170^{\circ}\text{C}$	
Класс NLGI	: 2	DIN 51818
Пенетрация	: 275-290 1/10 мм	DIN 51804
Температура каплепадения	: $> 220^{\circ}\text{C}$	DIN ISO 2176
EMCOR-тест	: 0/0 /нет коррозии/	DIN 51802
Медная коррозия 24 ч. 100°C	: 1b	DIN 51811
Маслоотделение		DIN 51817
После 18 часов при 40°C	: 0,8 %	
После 7 дней при 40°C	: 2,7 %	
Вязкость базового масла		
при $+40^{\circ}\text{C}$	: $150 \text{ mm}^2/\text{s}$	DIN 51 562
при $+100^{\circ}\text{C}$	: $13 \text{ mm}^2/\text{s}$	
Устойчивость к воде	: 1-90	DIN 51 807 T1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Для смазки механических высоконагруженных деталей: подшипников качения и скольжения, например, подшипников сцепления, ступичных подшипников, или для смазки промышленных приводов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением все поверхности деталей должны быть очищены от загрязнений. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок.

ФАСОВКА

LM 50 Litho HT	400 г картуш	Art.Nr. 3406/7569
	1 кг картуш	Art.Nr. 3407
	25 кг картуш	Art.Nr. 3405



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.